

10-730 CINOFLEX RT

Data de revisão: Maio 2010

- Oculta pequenas fissuras (até 0,3 mm de espessura)
- Boa elasticidade, resistindo a pequenas fissuras dinâmicas do suporte
- Boa flexibilidade a baixas temperaturas e ao longo do envelhecimento da tinta
- Excelente resistência à intempérie
- Boa impermeabilidade à água
- Película resistente a fungos e algas

Descrição

Membrana foto-reticulável acrílica flexível para a protecção de fachadas. Permite ser aplicada com espessuras húmidas de cerca de 300 micrómetros, por demão, utilizando o rolo de fachadas.

Usos típicos

Recomendada para aplicação em fachadas fissuradas no exterior, como camada isolante contra a penetração da humidade.

Certificados/Ensaaios

- Reacção ao Fogo - B-s1, d0, de acordo com a EN 13501-1
- Classificação segundo a NP EN 1062-1 (Produtos de pintura e esquemas de pintura a aplicar em alvenarias e betão no exterior):
 - Brilho especular – Classe G₃ – Mate ($G \leq 10$ com ângulo de incidência de 85°)
 - Permeabilidade ao vapor de água - Classe V₂ - Média ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$)
 - Permeabilidade à água líquida - Classe W₃ - Baixa ($W \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$)

Características

Acabamento.....	Mate
Cor.....	Branco e cores
Substrato.....	Argamassas de cimento, tijolo, pedra e rebocos anteriormente pintados
Rendimento prático.....	3,5 a 6 m ² /L por demão (rolo fachadas) 2,5 a 3,5 m ² /L por demão (rolo álveolos) (dependendo do suporte e das condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Rolos de fachadas ou de álveolos
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Superficial - cerca de 3 horas. Para repintura – cerca de 24 horas. A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais. Obrigatoriedade da existência de radiação ultravioleta para a cura da película (foto-reticulável).
COV (Compostos Orgânicos Voláteis).....	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/c): 40 g/L. Este produto contém no máx. 11 g/L COV. a) A redução dos COV contribui para um melhor meio ambiente
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

Nota:

- O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

10-730 CINOFLEX RT

Data de revisão: Maio 2010

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Rebocos de cimento novos – Aguardar pela cura completa do cimento, o que demora aproximadamente 1 mês. Os rebocos devem estar secos, limpos e isentos de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Escovar, se necessário, para remover partículas soltas não aderentes. Aplicar uma demão de Primário Cinolite (Ref. 54-850) e deixar secar.

Rebocos anteriormente pintados – Efectuar uma limpeza cuidadosa com jacto de água sob pressão (ou escovar), para remover tinta velha não aderente. Reparar as fissuras (com dimensões compreendidas entre 0,3 e 1,0 mm) e as zonas danificadas com Alltek Exterior (Ref. 15-970). Nas zonas de reboco à vista proceder conforme indicado para rebocos de cimento novos. Se a tinta anterior apresentar farinação, aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor (ref^o 54-852) e deixar secar.

Suportes anteriormente caiados – Efectuar uma lavagem com jacto de água sob pressão. Se posteriormente o suporte se apresentar isento de cal, aplicar uma demão de Primário Cinolite (Ref. 54-850) e deixar secar; caso contrário, aplicar uma demão de Primário Cinolite Incolor (Ref. 54-852) e deixar secar.

Suportes contaminados com fungos e algas – Efectuar tratamento prévio com o líquido Antifungos Concentrado (Ref. 89-260). Proceder de seguida conforme indicado para rebocos novos.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 80%
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3°C acima do ponto de orvalho
 - Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - agitar até homogeneização completa
- Aplicação:
 - duas a três demãos, conforme o estado do suporte. A primeira demão deverá ser diluída com 5% de água para se obter melhor impregnação; as demãos seguintes deverão ser aplicadas sem diluição.
 - Devem ser sempre aplicados panos inteiros, tendo o cuidado de, quando necessário interromper o trabalho, fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas e sobreposição de camada.
 - Devido ao facto do revestimento ser aplicado em camada elevada esta só adquire resistência à chuva ao fim de 24 horas.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a leitura do **rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.