



HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150

Descrição:

HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 é uma tinta de base aquosa, isoladora de manchas, isenta de solventes, alquilfenóis etoxilados (APEO) e amónia. Classificação como grupo i) segundo a Directiva 2004/42/CE.

Uso recomendado:

Selagem e acabamento de superfícies de estuques, gesso cartonado, reboco, betão e outros substratos comuns em Construção Civil, em interior, manchadas e envelhecidas, nomeadamente com nicotina, gordura, fumo, etc.

Apresenta as seguintes características técnicas:

- Grande poder de aderência aos substratos mencionados.
- Grande poder de cobertura de manchas.
- Facilmente aplicável, com baixo salpico.
- Excelente brancura, não amarelece.
- Lavável.
- Praticamente isenta de cheiro, durante a aplicação.

CONSTANTES FÍSICAS

Cores / N ^{os} de Cor:	Branco / 00010*
Acabamento:	Fosco
Volume de sólidos, %:	44 ± 2
Rendimento teórico:	8,8 m ² /litro - 50 µm
Ponto de inflamação:	> 66°C
Massa volúmica:	1,5 kg/litro
Secagem ao tacto:	1 hora a 20°C (com boa ventilação)
COV:	8 g/litro

* Cores alternativas por afinação automática, em Sistema **Multi-Tint**

Nota:

Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico, casos em que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre dentro do estipulado pela norma ISO 3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL.

PORMENORES DE APLICAÇÃO

Método de aplicação:	Trincha / Rolo	Pistola airless
Diluyente (vol. max.):	Não diluir	Não diluir
Bico:	.021"-.023"	
Pressão de saída:	150 bar/2200 psi	
	<i>(Os dados para pistola airless são indicativos e sujeitos a ajustamento)</i>	
Limpeza de ferramentas:	Água	
Espessura do filme, seca:	50 µm	
Espessura do filme, húmida:	115 µm	
Intervalo de recobrimento, min:	6 horas (20°C)	
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem	

Segurança:

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão, bem como com a protecção do ambiente. Aplicar, unicamente em locais bem ventilados.

HEMPEL



HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150

- PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:** **Obra nova - Betão, rebocos e estuques (curados e secos)**
Este produto não se costuma utilizar em obra nova. Não obstante, pode aplicar-se se necessário. Remover partículas soltas e eliminar poeiras e outros contaminantes.
- Restauro e manutenção:**
Remover todas as películas que não ofereçam garantia de boa aderência. Descontaminar e lavar toda a superfície com detergente adequado, eliminar resíduos com água limpa e deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.
- CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:** As recomendadas por uma boa prática de pintura. Durante a aplicação e a secagem as temperaturas de ambiente e de substrato devem encontrar-se acima dos 5°C mas preferencialmente acima dos 10°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%. Em espaços confinados, providenciar ventilação adequada.
- APLICAÇÃO:** Aplicar uma ou duas demãos de HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 sem diluição.
- OBSERVAÇÕES:**
Cobertura: Duas demãos de HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 com a espessura recomendada, são normalmente suficientes para cobrir a maioria das manchas, embora em algumas situações possa ser necessária uma demão adicional.
- Espessuras de filme:** Se durante a aplicação não se conseguir obter a espessura recomendada por demão, pode ser necessária a aplicação de uma ou mais demãos adicionais, a fim de se obter uma cobertura completa.
- Rendimentos:** Em substratos muito porosos, o rendimento obtido pode diminuir consideravelmente, nomeadamente na primeira demão aplicada.
- Embalagens:** Preservar as embalagens de temperaturas negativas e da exposição directa ao sol.
- Nota:** **HEMPEL'S TIXO-MAT AL AGUA 58150 destina-se unicamente a uso profissional.**
HEMPEL (Portugal) Lda.

Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das informações técnicas de produtos.

Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.