



# Informação Técnica

## HEMPAMUR MATE 58P85

**Descrição:** HEMPAMUR MATE 58P85 é uma tinta plástica baseada em dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico.

**Uso recomendado:** Pintura de reboco e betão e outros substratos comuns em Construção Civil, em exterior.

Apresenta as seguintes características técnicas:

- Resistência à intempérie.
- Grande durabilidade.
- Fácil aplicação.

**Aprovações, certificados:** Classificação como grupo c) segundo a Directiva 2004/42/CE. (ver Observações no verso)

### CONSTANTES FÍSICAS

Cores / N <sup>os</sup> de Cor:	Branco / 10000*
Acabamento:	Fosco
Volume de sólidos, %:	35 ± 1
Rendimento teórico:	11,7 m <sup>2</sup> /litro - 30 µm
Ponto de inflamação:	> 66°C
Massa volúmica:	1,42 kg/litro
Secagem ao tacto:	2 horas a 20°C
COV:	31 g/litro

\* Cores alternativas mediante encomenda, ou por afinação automática, em Sistema **Multi-Tint**

**Nota:** Os valores das constantes físicas são dados nominais de acordo com as fórmulas aprovadas pelo grupo HEMPEL. Poderão variar de acordo com as tolerâncias normais de fabrico, casos em que tal será assinalado, estando os desvios padrão sempre dentro do estipulado pela norma ISO 3534-1. Para maior detalhe consulte nas NOTAS EXPLICATIVAS do Livro Técnico HEMPEL.

### PORMENORES DE APLICAÇÃO

Método de aplicação:	Trincha / Rolo	Pistola airless
Diluyente (vol. max.):	Água (5-10%)	Água (5-10%)
Bico:	.018"-.023"	
Pressão de saída:	100 bar/1450 psi	
	<i>(Os dados para pistola airless são indicativos e sujeitos a ajustamento)</i>	
Limpeza de ferramentas:	Água	
Espessura do filme, seca:	30 µm	
Espessura do filme, húmida:	85 µm	
Intervalo de recobrimento, min:	4 horas (20°C)	
Intervalo de recobrimento, max:	Não tem	

**Segurança:** Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens, consultar as fichas de segurança e seguir a regulamentação local ou nacional relativa a segurança. Não ingerir, e evitar a inalação de vapores de solventes e de outros componentes da tinta, bem como o contacto com a pele e os olhos. Devem sempre ser tomadas precauções contra o risco de incêndio ou explosão, bem como com a protecção do ambiente. Aplicar, unicamente em locais bem ventilados.

# HEMPEL



## HEMPAMUR MATE 58P85

**PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE:** **Betão e rebocos (curados e secos - min. 28 dias)**  
Em caso de contaminação com óleos, gorduras, sais e outros contaminantes lavar com detergente adequado seguido de jacto de água doce a alta pressão. Deixar secar completamente. Remover partículas soltas e eliminar poeiras.

**Superfícies já pintadas**

Remover todas as películas que não ofereçam garantia de boa aderência. Descontaminar, incluindo zonas infestadas por fungos e lavar toda a superfície com jacto de água doce a alta pressão. Deixar secar completamente.

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO:** As recomendadas por uma boa prática de pintura. Durante a aplicação e a secagem as temperaturas de ambiente e de substrato devem encontrar-se acima dos 5°C mas preferencialmente acima dos 10°C. A humidade relativa deve ser inferior a 80%. Evitar a aplicação sob sol intenso ou com vento forte.

**DEMÃO ANTERIOR:** Consoante as características do substrato podem ser aplicados alternativamente e como 1ª demão: Selante hidrófugo HEMPEL'S TOP SILICON PRIMER 18920, Selante acrílico HEMPACRYL SOLFIX 26P02, HEMPACRYL SELANTE OPACO AQUOSO 28830, HEMPAMUR MATE 58P85 diluído com cerca de 10% de água ou de acordo com Especificação.

**APLICAÇÃO:** Aplicar duas ou mais demãos de HEMPAMUR MATE 58P85 diluído com 5 - 10% de água, e até se obter uma cobertura total.

**OBSERVAÇÕES:**

COV - Directiva UE 2004/42/CE:

	Como fornecido	Diluição 5% vol.	Limite fase II, 2010
COV em g/l	31	28	40

COV: Para os COV de outras cores consultar a Ficha de Segurança do Produto.

**Diluição:** Não utilizar água salobra, quimicamente contaminada, turva ou excessivamente calcária para diluição, uma vez que pode deteriorar o produto.

**Barramentos:** Os barramentos ou os produtos de reparação utilizados, devem ser compatíveis com o substrato e o sistema de pintura.

**Embalagens:** Preservar as embalagens de temperaturas negativas e da exposição directa ao sol.

**Nota:** **HEMPAMUR MATE 58P85 destina-se unicamente a uso profissional.**

HEMPEL (Portugal) Lda.

(58P85-10000-PT004)

*Esta informação técnica anula as previamente emitidas. Para definição e âmbito, consultar as notas explicativas das informações técnicas de produtos.*

*Os dados, especificações, directivas e recomendações apresentadas representam apenas o resultado de testes ou experiência obtida em condições bem definidas e controladas. O seu rigor, complementaridade e adequabilidade a quaisquer outras condições de utilização dos produtos são da exclusiva responsabilidade do Comprador e/ou Utilizador. A forma de entrega dos produtos e a assistência técnica estão definidas nas CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA, ENTREGA e ASSISTÊNCIA da Hempel, salvo se diferentemente acordadas pelo Vendedor, por escrito. O Produtor e Vendedor não terá que assumir, e não assumirá, e o Comprador e/ou Utilizador renuncia a qualquer reclamação ou responsabilidade, incluindo mas não limitado a negligência, excepto conforme expresso nas CONDIÇÕES GERAIS por resultados, prejuízos directos ou indirectos, decorrentes do uso dos produtos conforme recomendados acima, no verso ou de qualquer outro modo. Estes dados podem ser alterados em qualquer momento, sem aviso prévio, e perdem efeito cinco anos após a data de emissão.*