

## A5 – AQUANEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO BRANCO (ANTI-MANCHAS)

### CONSIDERAÇÕES:



É um produto baseado numa emulsão acrílica especialmente preparado para o isolamento de paredes no interior ou no exterior quando se pretende numa acção combinada, isolar e dar certa brancura à parede.

### PROPRIEDADES:

- Boa penetração no reboco.
- Boa resistência aos alcalis.
- Bom poder aglutinante de rebocos pulverulentos.
- Boa aplicabilidade.
- Bom poder de cobertura.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,390 ± 0,10
- **Viscosidade**.....65-89 ku (25°C)
- **Cor**.....Branca
- **Secagem superficial**.....4 a 6 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**...<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 8 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

É utilizado como demão de isolamento na pintura de paredes areadas, estanhadas e mesmo estucadas antes da aplicação da tinta plástica de acabamento.

Como permite simultaneamente isolar e dar certa brancura à parede, é muito usado no isolamento de paredes interiores estanhadas.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A parede deve estar bem seca, limpa, dura e isenta de partículas mal aderidas ou sujidade. Normalmente uma boa escovagem é suficiente como preparação.

### APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita a rolo ou trincha em uma só demão (muito uniforme) e sem diluição.

No caso de paredes "pouco porosas" é aconselhável uma leve diluição com água para garantir uma melhor penetração.

- DILUIÇÃO:** O "AQUANEUCE - PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO BRANCO" é fornecido pronto a aplicar. Se necessário admite diluição com água.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte. Em média e por demão 10 a 12 m<sup>2</sup>/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- VANTAGENS:**
- Em paredes estanhadas de absorção normal, não "vidra".
  - Permite maior rendimento das tintas plásticas aplicadas como acabamento.
  - Como isola e simultaneamente deixa a parede "meia branca" permite uma maior eficiência na obtenção do acabamento final
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.