

B2 – BELNEUCE – Tinta Plástica Interior/Exterior

CONSIDERAÇÕES:



Baseada numa dispersão acrílica esta tinta é detentora de uma grande versatilidade possuindo qualidades de acabamento que a tornam francamente indicada para a pintura de interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de suporte, reboco liso, areado, etc. Contém protecção fungicida e algicida e a sua resistência a alcalinidade é boa.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom rendimento.
- Bom poder de cobertura.
- Resistente á lavagem e esfrega húmida.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,500 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....85-115 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras cores suaves de acordo com o catálogo
- **Acabamento**.....Mate
- **% Sólidos em volume** 34±5%
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Ponto de inflamação** Não Inflamável.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 26 g/l COV.
- **Classificação reacção ao fogo:** B-s1,d0, segundo a norma NP EN 13501-1:2007+A1:2009

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura e repintura de paredes interiores ou exteriores nos mais variados tipos de reboco permitindo um acabamento mate numa vasta gama de tons suaves.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “PLIONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
- Uma demão “HYDRONEUCE PRIMÁRIO” – Sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE - Primário Acrílico Aquoso Branco” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico de Alto Enchimento” – Diluído a 10% com água.
- Uma demão “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:	Mexer bem o produto antes de o aplicar. A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.
DILUIÇÃO:	È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente: 1ª Demão.....10%. Restantes.....5% a 10%.
RENDIMENTO:	Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão 10 a 14 m ² /litro.
LIMPEZA DO MATERIAL:	Com água, logo após a aplicação.
PRECAUÇÕES:	Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança do produto é fundamental.
RECOMENDAÇÕES:	Não aplicar com tempo chuvoso e frio.
ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:	Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. È fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.