

B9 – NEUCELITE – Tinta Para Tectos



Baseada numa emulsão vinilica, e aditivada com produtos que lhe conferem características anti-salpico esta tinta foi especialmente concebida para ser aplicada em tectos areados, lisos ou mesmo estucados.

CONSIDERAÇÕES: PROPRIEDADES:

- Facilidade de aplicação.
- Boa aderência e lacagem.
- Boa cobertura.
- Anti – Salpico.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,575 ± 0,10
- **Viscosidade**.....87-117 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 Horas
- **Teor em CIT/MIT**.....<15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 18 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

È uma tinta plástica branca tipicamente para interior e especialmente formulada para acabamentos em tectos não só pela boa cobertura e aderência como também por permitir o efeito “anti-salpico”, tão do agrado de quem aplica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve apresentar-se seca, limpa, dura, isenta de partículas mal aderidas e de sujidade.

No caso de repintura, escovar convenientemente o tecto e, se houver falhas, "emassá-lo" com massa de nivelção "TAP RAP" de modo a que fique a superfície uniforme.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma criteriosa escolha da demão de isolamento (1ª demão) ajuda a um melhor acabamento e resolve certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão de “PRIMÁRIO PLIOLITE” ou “HYDRONEUCE PRIMÁRIO – Sem diluição (sempre que existam duvidas sobre a alcalinidade nos tectos ou presença de salitre).
- Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico de Alto Enchimento – diluído a 10% com água (sempre que existam

micro fissuras e necessidade de regularização)

- Uma ou duas demãos “MULTINEUCE – Primário Acrílico Aquoso Multiusos” – Sem diluição (sempre que existam manchas de fumo da lareira, fumo do tabaco (nicotina), humidade. Se a concentração for muito grande, é aconselhado dar duas demãos).

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

Com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª demão.....10%
Restantes.....5%

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 10 a 12 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças. Para mais informação consultar a **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

RECOMENDAÇÕES:

Não pintar com temperaturas inferiores a 5°C.
Para um bom acabamento final é importante que a 1ª demão seja aplicada em camada o mais uniforme possível.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.

