

H3 – PLIONEUCE– Tinta para Fachadas

CONSIDERAÇÕES:



É uma tinta baseada em resinas acrílicas de base solvente, detentora de ótimas características, resistência à alcalinidade e aos fungos, combate eficazmente o salitre, sendo a tinta, por excelência, para a pintura de fachadas de edifícios.

PROPRIEDADES:

- Excelente resistência à intempérie.
- Grande aderência, e total resistência à alcalinidade.
- Impermeável à água mas permeável ao vapor de água (deixa a fachada “respirar”).
- Grande resistência à formação de fungos.
- Auto limpável.
- Forma uma barreira ao desenvolvimento do salitre.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,400 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....83-113 ku (20°C)
- **Cor**Branca e outras
- **Secagem superficial**.....4 a 6 horas
- **Secagem em profundidade**.....± 24 horas
- **COV(compostos orgânicos voláteis)**...^{a)}Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 430 g/l (2010). Este produto contém no máximo 430 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Esta tinta destina-se á pintura de fachadas, produzindo películas com alta durabilidade, auto-limpáveis e com um aspecto mate muito estável.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

No caso de reboco novo recomendamos como isolamento:

- 1 demão “PLIONEUCE PRIMÁRIO” – sem diluição.

No caso de repinturas recomendamos como isolamento:

- 1 demão “PLIONEUCE SELANTE” – sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em duas ou três de mãos, convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

Deve ser feita com “DILUENTE PLIONEUCE” na proporção de 5 a 10%.

RENDIMENTO:

Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com “DILUENTE PLIONEUCE” logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Embora não seja um produto de cheiro muito activo é conveniente que o local tenha boa renovação do ar.
- Quando aplicado à pistola utilizar máscara e luvas de protecção.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1lt, 5lt e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.