

S16 – NEUCEÁQUA – Verniz Acrílico Aquoso

CONSIDERAÇÕES:



Verniz aquoso de raiz acrílica, microporoso, permitindo assim que a madeira “respire” evitando o descasque, fácil aplicação, recomendado para o envernizamento de madeiras quer no exterior quer no interior, protegendo estas contra à humidade, intempéries e acção dos U.V da luz solar.

Não recomendado para pavimentos.

PROPRIEDADES:

- Excelente durabilidade no exterior.
- Ausência de cheiro.
- Boa flexibilidade.
- Boas propriedades preventivas contra fungos da madeira.
- Diluído com água.
- Secagem rápida.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**..... 1.030±0.10
- **Viscosidade**.....51-69 Ku (25°C)
- **Cor**..... Esbranquiçado
- **Acabamento**.....Transparente, brilhante, meio - brilho e fosco.
- **Secagem superficial**.....1 a 3 horas.
- **Secagem entre demãos**.....8 a 10 horas.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/e) 130 g/l (2010). Este produto contém no máximo 32 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

NEUCEAQUA é recomendado para o envernizamento de madeiras exteriores e interiores, nas mais diversas situações em construção civil (portas, janelas, cercas de madeiras, alpendres, etc.) e também para equipamento de jardim. Excelente substituto dos vernizes tradicionais.

Pode ainda ser utilizado como verniz de reforço, quando aplicado sobre “WOODNEUCE”, conferindo-lhe um acabamento com mais ou menos brilho consoante o grau de brilho utilizado e maior durabilidade.

É aconselhado tanto para madeiras novas como para madeiras já anteriormente envernizadas ou pintadas.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Para o envernizamento a madeira deve de estar seca, limpa e isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Lixar convenientemente com uma lixa de grão médio devendo esta operação de lixagem ser feita no sentido das fibras.

Remover todos os vestígios de cera em madeiras anteriormente

enceradas.

No caso de madeiras com verniz ou tinta degradada assegurar a sua total remoção, raspando cuidadosamente a madeira, procedendo de seguida à sua lixagem e limpeza antes de se envernizar.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar e assegurar a sua homogeneidade durante a aplicação.

Aplicar o produto com temperaturas superiores a 5°C ou humidade do suporte inferior 15 %, em locais bem ventilados.

Aplicar 2 a 3 demãos com trincha sem diluição, podendo fazer uma ligeira lixagem com lixa de grão fino entre as demãos

Para manutenção, ao fim de 24 meses lixar suavemente a madeira e aplicar uma demão.

DILUIÇÃO:

O “NEUCEAQUA” é fornecido pronto a aplicar.

RENDIMENTO:

Em média e por demão de 13 a 15 m²/litro, dependendo da porosidade da madeira.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Manter fora do alcance das crianças.
- Não deitar os resíduos para o esgoto.
- Evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas e óculos de protecção.
- Para mais informação consulte a ficha de segurança do produto.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.

É fornecido em embalagens de 0.75lt e 4litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.