



## O13 – CORROVEDA – Esmalte Passivante de Ferrugem

### **CONSIDERAÇÕES:**



Baseado em resinas especiais, pigmentos anticorrosivos e produtos inibidores de ferrugem, este esmalte está preparado para ser aplicado directamente sobre superfícies, quer no interior quer no exterior, dispensando o uso de qualquer primário.

#### **PROPRIEDADES:**

- Boa resistência á intempérie.
- Boa aderência e bom brilho.
- Bom poder anticorrosivo.
- Passiva o desenvolvimento da ferrugem.

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- Cor.....As do catálogo
- **Acabamento**.....Brilhante ou Forjado
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **COV** (compostos orgânicos voláteis)....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 498 g/l COV.

#### UTILIZAÇÃO:

Dado as excelentes características anticorrosivas associadas a uma forte acção passivante da ferrugem, este esmalte está vocacionado para ser aplicado directamente sobre as superficies ferrosas (mesmo que estas possuam alguma ferrugem superficial), dando-lhe protecção e cor, conseguindo ser uma alternativa ao método tradicional de protecção e embelezamento do ferro habitualmente moroso e envolvendo vários produtos. É ideal para a pintura de gradeamentos, portões, mobiliário de jardim, etc.

# PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE:

As superfícies ferrosas não carecem de qualquer preparação especial, antes da aplicação do "CORROVEDA". No entanto, uma eliminação parcial da ferrugem superficial (ferrugem solta), com o auxilio da escova de aço e/ou lixa ajuda a uma maior eficácia do produto.





APLICAÇÃO: È importante garantir a ausência de poros e de zonas de pouca

cobertura (arestas, cantos, etc.)

Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.

É aplicado à trincha, preferencialmente, ou com rolo, em 3 demãos,

convenientemente diluídas intervaladas de 12 a 24 horas.

A eficácia do produto está relacionada com a espessura da camada,

pelo que se aconselha uma camada farta.

**DILUIÇÃO:** Com "DILUENTE CORROVEDA" nas seguintes proporções:

1ª Demão......10% para boa penetração.

Restantes......Sem diluição

**RENDIMENTO:** Em média e por demão de 7 a 9 m<sup>2</sup> / litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com "DILUENTE PARA CORROVEDA" ou "DILUENTE

CELULOSO", imediatamente após a aplicação.

PRECAUÇÕES: - Embora não seja um produto com cheiro muito activo é

conveniente que o local de aplicação tenha boa renovação de ar.

- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar

abundantemente com água.

**RECOMENDAÇÕES:** Não deve ser aplicado em dias húmidos ou muito frios. A presença

de humidade pode originar "descasque".

ARMAZENAGEM

 $\mathbf{E}$ 

**EMBALAGEM:** 

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o

produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma

podendo sei utilizado depois dessa data, desde que, se verifique di

fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de ¼, 1lt e 5 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.

NEUCE S.A.., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO. Edição  $\rm n.^{o}~3~~2013-09-02$