

O4 – ESMALTE CASCA DE OVO

CONSIDERAÇÕES: Formulado com resinas alquídicas longas em óleo e pigmentos e cargas de boa qualidade, este esmalte permite acabamentos decorativos no interior sobre ferro e madeira com um toque suave e aspecto característico (semi-mate).

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom poder de cobertura.
- Boa lacagem e brochabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,300 ± 0,10
- **Viscosidade**.....180 ± 27” Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Branca, as do catálogo e outras.
- **Acabamentos**.....Casca de ovo.
- **Secagem superficial**.....4 a 6 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Entre demãos**.....12 a 24 horas.

UTILIZAÇÃO: Este esmalte, por permitir um aspecto semi-mate, é muito utilizado em acabamentos decorativos no interior quer sobre ferro quer sobre madeira.
Por isso, tem um vasto campo de aplicação desde a pintura decorativa de peças de mobiliário, à pintura de apainelados e em todas as situações em quem o aspecto casca de ovo se impõe.
É um produto muito utilizado pelos decoradores na pintura de elementos de madeira, ferro e mesmo paredes lisas (estanhadas).

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Superfícies em madeira: Devem estar bem limpas, secas, convenientemente lixadas e já com uma demão de “SUB-CAPA UNIVERSAL”.

Superfícies em ferro: Devem estar limpas, secas, isentas de ferrugem, desengorduradas e devidamente aparelhadas com um “PRIMÁRIO ANTICORROSIVO”.

As superfícies estanhadas: As paredes estanhadas devem estar limpas, secas, duras e as mais lisas possíveis.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo e mesmo pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.
Uma lixagem suave entre demãos proporciona bons acabamentos.

ILUIÇÃO: Com “DILUENTE SINTÉTICO” nas seguintes proporções aproximadamente:

Trincha.....5 a 10%. (Viscosidade \pm 60" Ford IV).
Pistola.....10 a 15%. (Viscosidade \pm 25" Ford IV).

RENDIMENTO: Em média e por demão 8 a 10 m²/litro, dependendo da forma de aplicação e da superfície.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com “DILUENTE SINTÉTICO” logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação de ar.
- Quando aplicada à pistola, utilizar máscara.
- Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou humidade ambiente elevada.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 litros.