O8 – ESMALTE INDUSTRIAL DE SECAGEM RÁPIDA

CONSIDERAÇÕES: Constituído por resinas alquídicas secativas, e pigmentos e cargas de boa qualidade este esmalte é detentor de boa resistência quer no exterior quer no interior, associada a uma rápida secagem, que permite o manuseamento das peças pintadas algum tempo após a aplicação.

PROPRIEDADES:

- Rápida secagem.
- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Boa resistência à intempérie.
- Bom brilho e boa aderência.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,240 ± 0,10
- **Viscosidade**.....150 ± 23" Ford IV (20ºC)
- **Cor** .....Branco, as do catálogo e outras
- **Acabamento**.....Brilhante
- **Secagem superficial**.....± 15 minutos
- **Secagem profundidade**.....30-60 minutos

UTILIZAÇÃO: Pinturas de acabamento sobre superfícies metálicas (ferro, chapa zincada, etc.) quer no exterior quer no interior. A secagem rápida permite no mesmo dia aplicar o "PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA" e efectuar o acabamento com duas demãos de "ESMALTE DE SECAGEM RÁPIDA".
Por isso, é muito usado em construção civil na pintura de portões de garagem, gradeamentos, etc., e ainda na indústria metalomecânica na pintura de máquinas, armários metálicos, estruturas, quando uma rápida secagem e resistência são fundamentais.

PREPARAÇÃO DA SUPERFICIE: As superfícies metálicas devem estar bem limpas, secas, isentas de ferrugem e gordura, e convenientemente protegidas em uma demão de "PRIMÁRIO DE SECAGEM RÁPIDA" cinzento ou castanho.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à pistola (de preferência) ou à trincha, com duas demãos intervaladas de 30 minutos e convenientemente diluídas.

NEUCE S.A.., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

DILUIÇÃO: É feita com "DILUENTE 200", nas seguintes percentagens:

- Pistola…….10-15%
- Trincha…….5-10%

RENDIMENTO: Variável de acordo com o suporte e as condições de aplicação. Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com "DILUENTE 200" ou "DILUENTE CELULOSO" logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação de ar.
- Quando aplicado à pistola, utilizar máscara e luvas de protecção.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão. No caso de ingestão recorrer a um médico.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

NEUCE S.A.., RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR QUAISQUER DADOS CONSTANTES NESTA PUBLICAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.