

B6 – SUVENIL – Esmalte Aquoso Acetinado

CONSIDERAÇÕES: Formulada à base de copolímeros acrílicos, pigmentos de boa solidez à luz e cargas de máxima qualidade, o "SUVENIL" permite acabamentos com excelente qualidade quer no interior quer no exterior apresentando o filme seco um aspecto liso e sedoso. Permite a afinação de cores no sistema BIG MIX.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa lacagem.
- Bom poder de cobertura, aderência e brancura.
- Boa resistência à esfrega húmida.
- Boa resistência aos fungos.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade.....1,310 ± 0,10 (p/ cor branca)
Viscosidade.....80-108 Ku (25°C)
Cor.....Branca e cores suaves
Acabamento.....Acetinado
Secagem ao tacto.....± 2 hora
Secagem profundidade.....± 24 horas
Teor em CIT/MIT.....< 15 ppm
COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 15g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Destina-se à pintura de paredes interiores e exteriores sempre que se pretende um acabamento acetinado de alta qualidade, em branco ou cores suaves. Dado as características de semi - brilho do Suvenil a beleza decorativa do filme seco atinge o máximo valor se a parede estiver perfeitamente plana.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar seca, limpa, dura, isenta de poeiras, sujidade ou musgos.
No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta mal aderidos ou a esfoliar.
No caso de paredes interiores irregulares utilizar a técnica de “emassamento” e lixagem para as tornar planas. Só assim se obtêm bons acabamentos.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE: Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas na superfície a pintar.
Recomendamos como isolamento

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico Pigmentado” – Diluído a 10% com água.
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

Dado que o bom desempenho desta tinta está relacionado com a perfeita planura da parede, o isolamento com “MARSOL – Primário Acrílico Pigmentado” torna-se o mais adequado na medida em que além de permitir algum “enchimento” permite uma boa lixagem, facto que contribui para a obtenção de uma parede plana.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO: È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão.....10%
Restantes.....5% a 10%

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 10 a 12 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES: A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5, e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.