

A3 - PRIMÁRIO HYDRONEUCE

CONSIDERAÇÕES: Primário aquoso branco, à base de resina hydro Pliolite em dispersão aquosa, baseada numa nova tecnologia em emulsão acrílica, EBS (Emulsified Binding System), que confere ao produto excelentes propriedades antialcalinas, com boa acção de penetração e adesão nos substratos, permitindo uma boa uniformização de absorção destes.

PROPRIEDADES:

- Baixo cheiro.
- Excelentes propriedades antialcalinas.
- Boa aderência sobre substratos pulverulentos.
- Bom poder de cobertura.
- Boa brancura.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1.360 ± 0.10
- **Viscosidade**..... 77 – 103 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branco.
- **Secagem ao tacto**.....± 30 min
- **Secagem entre demãos**..... 4-6 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Pode ser usado para pintura de paredes e tectos, interior e exterior, promovendo uma uniformização na absorção do substrato e um “isolamento” para problemas de alcalinidade.
É uma excelente base para qualquer tipo de tinta aquosa.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Os suportes devem estar limpos, secos, isentos de pó, gorduras, sujidade e musgos.
No caso de repinturas escovar convenientemente o suporte de modo a eliminar restos de tinta velha mal aderida e refazer zonas danificadas. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita a rolo anti gota ou trincha em 1 só demão sem diluição. A temperatura ambiente a quando da aplicação deverá ser superior a 5°C.

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Manter fora do alcance das crianças.

Para mais informação, consulte a ficha de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, e 15 litros.

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário quando a superfície apresentar muita rugosidade, o que dificulta a obtenção de uma película sem porosidade.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.