

## F6 – NEUCEGRANI PRIMÁRIO

**CONSIDERAÇÕES:** Este primário é constituído por uma mistura adequada de dispersões aquosas que conjuntamente com pigmentos e cargas apropriadas lhe conferem características ideais para funcionar como base do “NEUCEGRANI”.

Apresenta boa capacidade para uniformizar a absorção do substrato.

**PROPRIEDADES :**

- Fácil aplicação.
- Grande aderência aos mais variados suportes.
- Boa resistência mecânica.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,620 ± 0,10
- **Viscosidade**.....88 - 120 ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras.
- **Acabamento**.....Característico (areado).
- **Secagem superficial**.....± 4 horas
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/g) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 5 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO :** Dado a capacidade que este produto possui de aderir aos mais variados suportes e simultaneamente ser uma boa base para revestimentos aquosos, o “NEUCEGRANI PRIMÁRIO” é aplicado, em paredes exteriores e paredes interiores, sobre reboco, elementos pré - fabricados, betão, etc., funcionando como base de aderência e uniformiza a cor do suporte na qual ira ser aplicado o “NEUCEGRANI”.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície de reboco ou do betão, deve estar bem limpa, seca, isenta de poeiras, areias soltas ou gordura.

**APLICAÇÃO :** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
O “NEUCEGRANI PRIMÁRIO” aplica-se com rolo, em uma só demão sem diluição.  
Deixar o primário secar 24 a 48 horas, e só depois aplicar o “NEUCEGRANI”.

**DILUIÇÃO:** O “NEUCEGRANI PRIMÁRIO” é fornecido pronto a aplicar.

**RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte.  
Em média e por demão 5 a 7 m<sup>2</sup>/litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo depois a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

A selecção dos constituintes deste produto conferem-lhe um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Mater fora do alcance das crianças.

Para mais informações consultar da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental.

**RECOMENDAÇÕES:**

- Não pintar com temperaturas inferiores a 5°C, ou com tempo de chuva.
- Efectuar a aplicação com condições climatéricas amenas.

**ARMAZENAGEM  
E  
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 1 anos após a data de fabrico.

É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.