

L7 – PRIMÁRIO SINTÉTICO (Castanho/Cinzento)

CONSIDERAÇÕES: Formulado com resinas alquídicas longas em óleo e pigmentos com boas características anticorrosivas, este primário destina-se à protecção anticorrosiva do ferro.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Bom poder anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,400 ± 0,10 (cinza)
- **Viscosidade**.....150 ± 23" Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Cinzenta ou castanha.
- **Película seca**.....Fosca.
- **Secagem superficial**.....6 a 8 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Sobrepintura**.....± 12 horas.
- **Lixagem**.....± 12 horas.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 500 g/l (2010). Este produto contém no máximo 380 g/l COV (castanho) e 467 g/l COV (cinza).

UTILIZAÇÃO: Este primário é utilizado quer no exterior quer no interior para protecção anticorrosiva de estruturas de ferro, tais como gradeamentos, portões e outras quando se pretende efectuar um acabamento com "ESMALTE SINTÉTICO" ou "NEUCEXTRA".

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: Por vezes os defeitos peliculares das tintas são a consequência duma preparação deficiente da superfície. Por isso, antes de iniciar a pintura, deve certificar-se que a superfície do ferro se encontra limpa, seca, isenta de ferrugem ou sujidade e desengordurada. Quando o ferro apresenta ferrugem superficial (lascas) e ferrugem profunda (no poro) é conveniente efectuar uma acção conjunta do "REMOVEDOR DE FERRUGEM" e do "RECONVERSOR DE FERRUGEM" (ver Fichas Técnicas) no sentido de efectuar um tratamento químico eficiente.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar. È aplicado com trincha ou pistola, em uma só demão e em camada fina mas suficiente para cobrir a superfície (espessura recomendada 35 µm).

- DILUIÇÃO:** Com “DILUENTE SINTÉTICO”, nas seguintes proporções:
- Trincha.....5 a 10% (Viscosidade ± 60" Ford IV).
Pistola.....10 a 15% (Viscosidade ± 25" Ford IV).
- RENDIMENTO:** Em média 7 a 9 m²/ litro, dependendo da forma de aplicação.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com “DILUENTE SINTÉTICO”, logo após aplicação.
- PRECAUÇÕES:**
- Aplicar em locais com boa renovação de ar.
 - Quando aplicado à pistola utilizar máscara.
 - Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
 - Tóxico por inalação ou ingestão.
 - Manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C ou humidade ambiente elevada.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto. É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.