

B2 – BELNEUCE – Tinta Plástica Interior/Exterior

CONSIDERAÇÕES:

Baseada numa dispersão acrílica esta tinta é detentora de uma grande versatilidade possuindo qualidades de acabamento que a tornam francamente indicada para a pintura de interiores e exteriores, sobre o mais variado tipo de suporte, reboco liso, areado, etc.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Bom rendimento.
- Bom poder de cobertura.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,440 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....85-115 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras cores suaves de acordo com o catálogo
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 26 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura e repintura de paredes interiores ou exteriores nos mais variados tipos de reboco permitindo um acabamento mate numa vasta gama de tons suaves.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.
- Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – PRIMÁRIO ACRILICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água.
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.
- DILUIÇÃO:** É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:
1ª Demão.....10%.
Restantes.....5% a 10%.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar com tempo chuvoso e frio.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5, e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.