

## D1 – EUROFLEX – Membrana Elástica Branca

**CONSIDERAÇÕES:** Baseada em copolímeros acrílicos, a "EUROFLEX" é uma membrana elástica com boas características impermeabilizantes, boa elasticidade e capacidade de encobrir fissurações. É aplicada no exterior, na protecção do betão, rebocos, fibrocimento, etc., contra a penetração de humidade.

**PROPRIEDADES:**

- Fácil aplicação e grande aderência.
- Boa impermeabilidade e grande elasticidade.
- Acompanha as dilatações e contracções do substrato encobrendo as fissuras.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,250 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....112 – 152 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca.
- **Aspecto**.....Pastoso.
- **Acabamento**.....Acetinado.
- **Secagem ao tacto**.....2 a 4 horas.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto subcat. (A/c) 40g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV .

**UTILIZAÇÃO:** Devido às suas características de elasticidade e impermeabilidade à água mas permeabilidade ao vapor de água, o "EUROFLEX", é recomendado para aplicações no exterior sobre suportes fissurados ou com tendência à fissuração, quando se pretende evitar penetrações de água e encobrir fissurações.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve estar seca, dura, isenta de poeiras, materiais mal aderidos ou sujidade. No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta velha ou a esfoliar, se a superfície apresentar zonas danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de “IMPERNEUCE”.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:** Fazer um bom isolamento da superfície a pintar, ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície.

Recomendamos como isolamentos:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSO” – Sem diluição.

- APLICAÇÃO:** Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar.  
Pode ser aplicado com trincha, rolo ou escova.  
A eficácia do produto é função da espessura da película. Por isso recomendamos a aplicação de um mínimo de 3 demãos cruzadas e intervaladas de 6 a 8 horas, de acordo com o seguinte esquema de aplicação:
- Na 1ª demão, diluir o “EUROFLEX” com 15 a 20% de água para facilitar a penetração no reboco.
  - Na 2ª demão, diluir o “EUROFLEX” com água até ao máximo de 10%.
  - Na 3ª demão e restantes, aplicar o “EUROFLEX” sem diluição.
- Como medida de precaução, aplicar (entre a 1ª e a 2ª demãos) um reforço de “EUROFLEX”, tal como é fornecido e somente sobre as fissuras, de modo a enchê-las.
- DILUIÇÃO:** Com água.
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com método de aplicação, a absorção do reboco e a espessura da película. Como orientação indicamos um rendimento de aproximadamente 3-4 m<sup>2</sup>/litro e por demão.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- RECOMENDAÇÕES:** Não aplicar com tempo chuvoso, nem com tempo frio.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.