

B11 - HYDRONEUCE – Tinta para fachadas

CONSIDERAÇÕES:

Tinta de acabamento mate, aspecto mineral, á base de resina hydro Pliolite em dispersão aquosa, baseada numa nova tecnologia em emulsão acrílica, EBS (Emulsified Binding System), que confere ao produto um grande poder de adesão aos mais diversificados tipos de substratos, mesmo os de baixa porosidade, deixando que estes respirem e protegendo os dos vários agentes agressivos da atmosfera, mantém o combate eficaz a salitre como nas pliolites de base solvente.

PROPRIEDADES:

- Grande conforto na aplicação (inodora, poucos salpicos, etc)
- Excelente poder de cobertura.
- Ótima resistência as intempéries.
- Boa retenção de cor.
- Excelente aderência ao suporte.
- Permeável ao vapor de água e impermeável a água.
- Boa resistência a alcalinidade.
- Contém protecção antifungos.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1.480 ± 0.10
- **Viscosidade**..... 87 – 117 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras.
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 30 min
- **Secagem entre demãos**..... 4-6 horas
- **Secagem profundidade**.....±24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 28 g/l COV.

UTILIZAÇÃO:

Esta tinta destina-se á pintura de paredes exteriores, tanto em reboco areado como liso, cimento, betão, etc, produzindo películas com alta durabilidade, auto-limpáveis e com aspecto mate muito estável. O seu comportamento sobre paredes estanhadas, estucadas é bom.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

A superfície deve se estar limpa, isenta de sujidade, poeiras, gorduras, etc, coesa, sem fendas, e preferencialmente seca. No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

- APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 4 a 6 horas.
- DILUIÇÃO:** È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:
- 1ª Demão.....10%.
2ª Demão.....5%
- RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.
Em média e por demão 10 a 12 m²/litro.
- LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.
- PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.
- ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 5, e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.