

B10 – NEUCEGOLD – Tinta Plástica Acrílica Pura

CONSIDERAÇÕES: Tinta plástica 100% acrílica de alta qualidade, com acabamento liso e mate, destinada nomeadamente para a protecção de fachadas devido à grande resistência à intempérie e ao aparecimento de fungos e algas.

Apresenta boa resistência à esfrega húmida e é de fácil limpeza, sendo por isso uma tinta de ,muito boa qualidade para pintura de paredes interiores.

Permite ser afinada numa vasta gama de cores, desde tons suaves a cores fortes no sistema BIG MIX.

PROPRIEDADES:

- Muito boa resistência à intempérie
- Boa resistência à alcalinidade e ao aparecimento de fungos e algas
- Excelente retenção de cor; não amarelece
- Bom poder de cobertura e brancura
- Fácil aplicação

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,540 ± 0,10 (p/a cor branca)
- **Viscosidade**.....85-115 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 Horas
- **Teor em CIT/MIT**.....<15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 19 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Destina-se à pintura de paredes exteriores e interiores sempre que se pretenda um acabamento mate, no mais variado tipo de rebocos, areado e liso, betão, cimento, tijolo, paredes estucadas e estanhadas, etc...

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, poeiras e de outros contaminantes, como eflorescência alcalinas ou musgos, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repintura, escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar, sendo esta operação facilitada nas paredes exteriores utilizando jacto de água sobre pressão, deixar secar as paredes em profundidade antes da aplicação da tinta. Se o reboco apresentar desenvolvimento de fungos e algas, deve ser submetido a um tratamento desinfestante com a “SOLUÇÃO DESINFESTANTE”.

Se a superfície apresentar zonas fragilizadas ou mesmo danificadas, principalmente para a pintura de paredes exteriores, aplicar uma demão de “IMPERNEUCE”

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Fazer um bom isolamento da superfície a pintar ajuda a obter melhores acabamentos, e a resolver certos problemas existentes na superfície.

Recomendamos como isolamentos:

- Uma demão de “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.
- Uma demão de “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.
- Uma demão de “MARSOL – PRIMÁRIO ACRÍLICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água para superfícies com acabamento muito liso e que apresentam certas irregularidades.
- Uma demão “MUTLINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

É feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª demão.....10%
Restantes.....5% a 10%

RENDIMENTO:

Variável consoante o tipo de suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão 12 a 14 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.