

## B9 – NEUCELITE – Tinta Para Tectos

**CONSIDERAÇÕES:** Baseada numa emulsão vinilica, e aditivada com produtos que lhe conferem características anti-salpico esta tinta foi especialmente concebida para ser aplicada em tectos areados, lisos ou mesmo estucados.

**PROPRIEDADES:**

- Facilidade de aplicação.
- Boa aderência e lacagem.
- Boa cobertura.
- Anti – Salpico.

**CARACTERÍSTICAS:**

- **Densidade**.....1,575 ± 0,10
- **Viscosidade**.....87-117 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 Horas
- **Teor em CIT/MIT**.....<15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 18 g/l COV.

**UTILIZAÇÃO:** È uma tinta plástica branca tipicamente para interior e especialmente formulada para acabamentos em tectos não só pela boa cobertura e aderência como também por permitir o efeito “anti-salpico”, tão do agrado de quem aplica.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** A superfície deve apresentar-se seca, limpa, dura, isenta de partículas mal aderidas e de sujidade.  
No caso de repintura, escovar convenientemente o tecto e, se houver falhas, "emassá-lo" com massa de nivelção "TAP RAP" de modo a que fique a superfície uniforme.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:** Uma criteriosa escolha da demão de isolamento (1ª demão) ajuda a um melhor acabamento e resolve certos problemas existentes na superfície a pintar.  
Recomendamos como isolamentos especiais:

- Uma demão de “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição (sempre que existam duvidas sobre a alcalinidade nos tectos ou presença de salitre).
- Uma demão “MARSOL – Primário Acrílico Pigmentado – diluído a 10% com água (sempre que existam micro fissuras e necessidade de regularização)

- Uma ou duas demãos “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição (sempre que existam manchas de fumo da lareira, fumo do tabaco (nicotina), humidade. Se a concentração for muito grande, é aconselhado dar duas demãos).

**APLICAÇÃO:** Mexer bem o produto antes de o aplicar.  
A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

**DILUIÇÃO:** Com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª demão.....10%  
Restantes.....5%

**RENDIMENTO:** Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.  
Em média e por demão 8 a 10 m<sup>2</sup>/litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:** Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:** A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**RECOMENDAÇÕES:** Não pintar com temperaturas inferiores a 5°C.  
Para um bom acabamento final é importante que a 1ª demão seja aplicada em camada o mais uniforme possível.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:** Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.  
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.  
É fornecido em embalagens de 1,5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.