

## B5 – NEUCESOFT – Tinta Plástica Sedosa

### CONSIDERAÇÕES:

Tinta aquosa, formulada à base de copolímeros vinílicos, com pigmentos e cargas de alta qualidade que lhe confere excelente resistência à esfrega húmida (de fácil limpeza) e ao desenvolvimento de fungos, mesmo em ambientes favoráveis ao seu aparecimento.

É uma tinta destinada para pintura de paredes interiores devido ao acabamento sedoso que apresenta e à boa lacagem obtida.

Permite ser afinada numa vasta gama de cores, desde tons suaves a cores fortes no sistema BIG MIX.

### PROPRIEDADES:

- Anti-salpicos.
- Sedosa ao tacto.
- Boa lacagem, opacidade e brancura.
- Fácil aplicação e bom rendimento.
- Boa resistência à limpeza húmida e frequentes.

### CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,525 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....85-115 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca e outras
- **Acabamento**.....Sedoso
- **Secagem superficial**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....<sup>a)</sup> Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 75 g/l (2007). Este produto contém no máximo 39 g/l COV.

### UTILIZAÇÃO:

Destina-se à pintura de paredes interiores sempre que se pretenda um acabamento sedoso, no mais variado tipo de rebocos, areado e liso, betão, cimento, estuque, etc.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Em superfícies novas, estas deveram estar secas, firmes, isentas de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

No caso de repinturas, escovar bem a parede de modo a eliminar restos de tinta velha ou a esfoliar, se a superfície apresentar zonas danificadas ou mesmo zonas “farinadas” aplicar uma demão de “IMPERNEUCE”.

**ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:**

Fazer um bom isolamento da superfície a pintar, ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície.

Recomendamos como isolamentos:

- Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.
- Uma demão “MARSOL – PRIMÁRIO ACRILICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água para superfícies com acabamento muito liso e que apresentem certas irregularidades.
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

**APLICAÇÃO:**

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita á trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

**DILUIÇÃO:**

1ª Demão.....10%.

Restantes..... .5% a 10%

**RENDIMENTO:**

Variável consoante o tipo de suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão 12 a 16 m<sup>2</sup>/litro.

**LIMPEZA DO MATERIAL:**

Com água, logo após a aplicação.

**PRECAUÇÕES:**

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

**ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.