

C4 – NEUCETEX – Texturada Acrílica Fina

CONSIDERAÇÕES: Formulada com uma combinação de dispersões acrílicas e uma selecção criteriosa de pigmentos, cargas e inertes, esta tinta permite um acabamento de tal modo fino que podemos compará-lo ao aspecto de uma parede areada acabada de pintar com uma tinta plástica.
Recomendada para pintura de paredes exteriores.

PROPRIEDADES:

- Bom enchimento e nivelção.
- Fácil aplicação e boa aderência.
- Boa impermeabilidade.
- Permite uniformizar o aspecto final de paredes areadas reparadas.

CARACTERÍSTICAS:

Densidade.....1,300 ± 0,10 (p/ cor branca)
Viscosidade.....128 ± 4 Ku (25°C)
Cor.....Branca e cores suaves.
Acabamento.....Levemente acetinado e mate
Secagem ao tacto.....± 1 hora.
Secagem profundidade.....± 24 horas
Teor em CIT/MIT.....< 15 ppm.
COV (compostos orgânicos voláteis)....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/c) 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo 15 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Por muito cuidado que haja na reparação de paredes areadas pintadas, fica sempre a notar-se, depois da pintura com tinta plástica, a zona reparada.
A "NEUCETEX" pelo seu enchimento e aspecto depois de aplicada com rolo de pêlo curto permite pintar e simultaneamente uniformizar estas situações, sendo este o seu campo específico de utilização.
Pode ainda ser aplicada com rolo alvéolado no caso de se pretender um efeito texturado miudinho.
Apesar desta aplicação específica a "NEUCETEX" pode também ser aplicada, normalmente, sobre reboco novo permitindo acabamentos texturados, numa gama variada de cores, com um relevo muito miudinho.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície do reboco a pintar e uniformizar deve estar seca, dura, isenta de sujidade, areias mal aderidas ou de tinta a esfoliar, e convenientemente reparada de modo a permitir um bom desempenho do produto, para isto, aconselha-se a aplicar uma demão de "IMPERNEUCE" quando a superfície apresentar zonas muito danificadas ou mesmo zonas "farinadas", principalmente no caso de repinturas.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE

Fazer um bom isolamento da superfície a pintar, ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície.

Como camada de isolamento recomenda-se:

- Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição, (sempre que o reboco novo apresente sinais de alcalinidade ou salitre ou ainda nas repinturas como promotor de aderência e de protecção).
- Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRILICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

É aplicado com rolo de pêlo curto, em 2 a 3 demãos, intervaladas de 12 a 24 horas, sem diluição ou levemente diluídas.

No caso de se pretender um acabamento com relevo muito miudinho aplicar a última demão com rolo alvéolado.

DILUIÇÃO:

Com água se necessário.

RENDIMENTO:

Em média e por demão de 4 a 5 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5 °C.

Pintar em “contra sol” é uma técnica que se recomenda, para se obter boas aplicações e evitar os defeitos que advêm de aplicações com paredes quentes.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM:

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 5 e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.