

B4 – SUPERNEUCE – Tinta Plástica Exterior Alta Qualidade

CONSIDERAÇÕES: Tinta baseada numa dispersão vinílica de superior qualidade e pigmentos de cargas seleccionadas de modo a conferirem-lhe grande solidez à luz e óptima resistência à intempérie, mesmo em condições adversas.

Permite a afinação de uma vasta gama de cores no sistema BIG MIX

PROPRIEDADES:

- Grande resistência à intempérie e aos alcalis.
- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Boa resistência à limpeza húmida.
- Grande durabilidade.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,520 ± 0,10 (p/ cor branca)
- **Viscosidade**.....92-124 Ku (25°C)
- **Cor**.....Branca, as do catálogo e outras
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem ao tacto**.....± 1 hora
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas
- **Teor em CIT/MIT**.....< 15 ppm
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/a) 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 30g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Sendo uma tinta de alta qualidade poderá ser aplicada quer no exterior quer no interior e nos mais variados tipos de suporte, tais como: reboco areado ou liso, betão, tijolo, paredes estucadas e estanhadas, etc.

Possibilita bonitos acabamentos numa vasta gama de cores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: O reboco novo deve estar limpo, seco, duro, isento de sujidade, de poeiras e de eflorescências alcalinas ou “musgos”, antes de se iniciar a aplicação.

No caso de repinturas escovar bem as paredes de modo a serem eliminados restos de tinta velha ou a esfoliar. Sendo as paredes exteriores esta operação é facilitada utilizando jacto de água sobre pressão.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE:

Uma escolha criteriosa da 1ª demão (isolamento) ajuda a obter melhores acabamentos e a resolver certos problemas existentes na superfície a pintar.

Recomendamos como isolamentos especiais:

Uma demão “PRIMÁRIO PLIOLITE” – Sem diluição.

Uma demão “AQUANEUCE – PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO” – Sem diluição.

Uma demão “MULTINEUCE – PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO MULTIUSOS” – Sem diluição.

Uma demão “MARSOL – PRIMÁRIO ACRILICO PIGMENTADO” – Diluído a 10% com água

APLICAÇÃO:

Mexer bem o produto antes de o aplicar.

A aplicação é feita à trincha, rolo ou pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas e intervaladas de 12 a 24 horas.

DILUIÇÃO:

È feita com água nas seguintes proporções aproximadamente:

1ª Demão.....10%.

Restantes.....5% a 10%.

RENDIMENTO:

Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação.

Em média e por demão 8 a 10 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL:

Com água, logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

A selecção dos constituintes deste produto confere um teor em clorometilisotiozolinona/metilisotiozolinona 3:1 inferior a 15 ppm, facto que vem de acordo com as indicações da Directiva Comunitária n.º 98/8/EC. Por isso este produto não é irritante nem apresenta risco de causar sensibilização em contacto com a pele. Apesar de não apresentar riscos para a saúde, é aconselhável manter fora do alcance das crianças.

RECOMENDAÇÕES:

Não aplicar com tempo chuvoso ou frio.

**ARMAZENAGEM
E
EMBALAGEM:**

Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.

É fornecido em embalagens de 1, 5, e 15 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.