

I2 – TINTA PARA TELHAS ACRÍLICA – Base solvente

CONSIDERAÇÕES: Tinta formulada com resinas especiais, de base solvente concebida para aplicação sobre telha porosa ou placas de fibrocimento, podendo também ser aplicada sobre betão ou reboco areado.

PROPRIEDADES:

- Fácil aplicação e boa aderência.
- Boa cobertura.
- Resistente à intempérie.
- Boa impermeabilização da telha.

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,317 ± 0,10
- **Viscosidade**.....150 ± 23” Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Preta e outras
- **Acabamento**.....Mate
- **Secagem superficial**.....± 30 minutos
- **Secagem profundidade**.....± 2 a 4 horas
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**...^{a)}Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 600 g/l (2007). Este produto contém no máximo 600 g/l COV.

UTILIZAÇÃO: Esta tinta é especialmente recomendada para a pintura de telha ou placas de fibrocimento novas.
No caso de telha ou placa de fibrocimento usadas é necessário garantir-se uma limpeza completa antes da aplicação.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar limpa, seca, isenta de sujidade, e musgos.
Em telha porosa ou fibrocimento novos, basta remover poeiras através de uma escovagem eficiente.
Em telha porosa ou fibrocimento usados, é necessário ser efectuada uma limpeza com jacto de água sobre pressão.
O bom desempenho e aderência desta tinta também dependem da limpeza eficiente da superfície.

ISOLAMENTO DA SUPERFÍCIE: Recomendamos como isolamento (1ª demão):

- 1 demão da própria tinta diluída com “DILUENTE ACRILICO” até 20%

Ter em atenção que a presença de humidade pode ocasionar “descasque”.

APLICAÇÃO: Mexer bem o produto antes de o aplicar.
A aplicação é feita à trincha ou rolo (preferenciais) ou à pistola, em 2 a 3 demãos convenientemente diluídas, e intervaladas de 6 a 12 horas.

DILUIÇÃO: É feita com “DILUENTE ACRÍLICO” nas seguintes percentagens:

Rolo ou Trincha:

1ª demão.....10%
Restantes.....5 a 10%

Pistola: 10 a 15% em todas as demãos, devendo a tinta ser pulverizada a baixa pressão.

RENDIMENTO: Variável de acordo com a absorção do suporte, e as condições de aplicação. Em média e por demão de 7 a 9 m²/litro.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com “DILUENTE CELULOSO” logo após a aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação do ar.
- Quando aplicado à pistola, utilizar máscara e luva de protecção.
- Produto inflamável.
- No caso de contacto com a pele ou com os olhos lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão. No caso de ingestão recorrer a um médico.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.