

S11 –VERNIZ PARKET MONOCOMPONENTE (Verniz Poliuretano 1 Componente)

CONSIDERAÇÕES: Este verniz é baseado em resinas de poliuretano de um só componente sendo endurecido por reacção com a humidade do ar ambiente.

Por isso, a secagem depende das condições de temperatura e humidade do meio ambiente.

Condições climatéricas amenas são fundamentais para obtenção de um bom acabamento e brilho.

PROPRIEDADES: A película, depois de seca, apresenta as seguintes propriedades:

- Boa resistência química, mecânica e à água.
- Bom brilho e dureza.
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS:

- **Densidade**.....1,010 ± 0,10
- **Viscosidade**.....30 ± 5” Ford IV (20°C)
- **Cor**.....Incolor.
- **Acabamento**.....Brilhante, meio brilho.
- **Secagem superficial**.....± 1 hora.
- **Secagem profundidade**.....± 24 horas.
- **Intervalo entre demãos**.....± 24 horas.
- **Endurecimento total**.....± 48 horas.
- **COV (compostos orgânicos voláteis)**....^{a)} Valor limite UE para este produto cat. (A/i) 600 g/l (2007). Este produto contém no máximo 482g/l COV vr acabamento brilhante e 600g/l no M/B.

UTILIZAÇÃO: É especialmente recomendado para o envernizamento de pavimentos em madeira (soalhos, parket, taco, etc.). Aplica-se ainda no envernizamento de: móveis de madeira em interiores, revestimentos de paredes e tectos em madeira e em todas as situações em que a madeira tenha que possuir um envernizamento com resistência química e mecânica.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: A superfície da madeira nova deve estar bem seca, limpa e convenientemente lixada, devendo o pó da lixagem ser removido (por aspiração, com espanador, etc.).

No caso de madeiras anteriormente envernizadas, deve efectuar-se uma boa lixagem seguida sempre de remoção cuidadosa das poeiras e respectivo desgorduramento. Se o verniz estiver degradado,

deve efectuar-se uma raspagem cuidadosa para o eliminar totalmente.

No caso de soalhos encerados deve assegurar-se uma completa remoção da cera pois qualquer vestígio desta irá afectar quer a aderência quer o acabamento final.

APLICAÇÃO: A aplicação é feita com trincha ou rolo, em três demãos intervaladas de 24 horas, de modo a garantir $\pm 30 \mu\text{m}$ de espessura de película seca por demão.

Uma lixagem suave entre demãos, ajuda a um melhor acabamento.

DILUIÇÃO: É feita com “DILUENTE PARA VERNIZ PARKET”, no máximo até 5%

RENDIMENTO: Em média e por demão de 8 a 10 m²/litro, dependendo da absorção da madeira.

LIMPEZA DO MATERIAL: Com “DILUENTE PARA VERNIZ PARKET” ou com “DILUENTE CELULOSO” imediatamente a seguir à aplicação.

PRECAUÇÕES:

- Aplicar em locais com boa renovação do ar.
- Produto inflamável. No caso de contacto com os olhos ou com a pele lavar abundantemente com água.
- Tóxico por inalação ou ingestão.

RECOMENDAÇÕES: Não aplicar o produto com temperaturas inferiores a 5°C.
A presença de humidade na madeira pode originar “descasques” ou diminuição de brilho.

ARMAZENAGEM E EMBALAGEM: Devem conservar-se as embalagens devidamente fechadas, em condições ambientais de temperatura e humidade amenas, e gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.
Utilizá-lo, preferencialmente, até 2 anos após a data de fabrico, podendo ser utilizado depois dessa data, desde que, se verifique uma fácil homogeneização do produto.
É fornecido em embalagens de 1, 5 e 20 litros.

Nota a): O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chama-mos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.