

Para Interior e Exterior

## PRIMÁRIO HIDRO-ARMADURA BRANCO

020-0104

DESCRIÇÃO	Primário branco baseado numa solução aquosa de resinas de Hydro-Pliolite*.
UTILIZAÇÃO	Como primário, para uso no interior e no exterior, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Regulariza a absorção do substrato. Resistente às substâncias alcalinas presentes no substrato. Permite a libertação de água eventualmente contida em excesso no substrato. Tem boa adesão e promove a opacidade do sistema de pintura.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Fosco <b>Densidade:</b> 1.45 +/- 0.03 <b>Viscosidade:</b> 96 - 97 KU/25°C <b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável <b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (Cat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<b>Casos Normais:</b> <b>Limpeza</b> - Desengordurar com <b>Robbilava</b> , 013-0055.
APLICAÇÃO	<b>Recomendações Especiais:</b> As paredes devem estar bem secas e isentas de poeiras. <b>Ferramentas:</b> Trincha <b>Diluição e nº de demãos:</b> 1 demão diluída com 50% de água em volume. <b>Tempo de secagem ao tacto:</b> 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C <b>Tempo para aplicação do acabamento:</b> Aguardar cerca de 4 - 6 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento <b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água
RENDIMENTO	10 - 15 m2/litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	3/4, 4 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	Aproximadamente 24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.  * Marca Registada pela Eliokem
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

