

Primário Aquoso Branco Para Interior e Exterior

**AQUAVIP**

V20-0001

DESCRIÇÃO	Primário aquoso branco
UTILIZAÇÃO	No interior e exterior, sobre paredes virgens de reboco, cimento, estuque, estuque projectado, etc. ou já revestidas com tintas convencionais antigas.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Bom poder de penetração no substrato</li> <li>* Confere brancura ao substrato</li> <li>* Uniformiza a absorção do produto final</li> <li>* Aumenta o rendimento do produto de acabamento</li> </ul>
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p><b>Brilho:</b> Mate</p> <p><b>Densidade:</b> 1,38 - 1,46</p> <p><b>Viscosidade:</b> 65 - 75 KU/25°C</p> <p><b>Ponto de inflamação:</b> Não inflamável</p> <p><b>COV's:</b> Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas.
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Trincha ou rolo</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar 1 demão de Primário AQUAVIP diluída entre 20 a 30%, com água.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</li> <li>- Para demãos seguintes: Aguardar cerca de 2 a 3 horas antes de aplicar a 1ª demão de acabamento.</li> </ul> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	10 - 12 m <sup>2</sup> / Litro, dependendo das condições do substrato.
FORMATO(S)	1, 5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>Após a aplicação da demão de primário, se for necessário efectuar a reparação da parede com massas, deverá aplicar-se nova demão do primário nas zonas reparadas, previamente à aplicação do acabamento.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 133 09.1  
25-05-2009 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES