

Primário Anti-alcálico Branco Para Exterior e Interior

ISOCLASSIC

V20-0002

DESCRIÇÃO	Primário aquoso formulado à base de copolímeros acrílicos e pigmentado com dióxido de titânio.
UTILIZAÇÃO	Como 1ª demão, sobre paredes virgens, interiores ou exteriores, de reboco ou estuque e também como 1ª demão em repintura de paredes que vão ser decoradas com tintas de base aquosa.
PROPRIEDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Bom poder de penetração no substrato. * Regulariza a absorção das paredes. * Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências. * Aumenta o rendimento do produto de acabamento.
COR(ES)	Branco.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<p>Brilho: Mate</p> <p>Densidade: 1,22 - 1,30</p> <p>Viscosidade: 60 - 70 KU/25°C</p> <p>Ponto de inflamação: Não inflamável</p> <p>COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/g): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.</p>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>As superfícies a preparar devem estar secas, isentas de impurezas e coesas.</p> <p>Na reparação de fendas, utilizar o betume em pó Aguaplast Standard para interiores e o Aguaplast Exterior para exteriores. Para fendas rebeldes, recomenda-se o uso do Aguaplast Fibra.</p> <p>Em paredes contaminadas por fungos ou algas, deve proceder-se a uma raspagem, seguida de limpeza com água e lexívia (nos casos mais graves, com jacto de água de alta pressão) e lavagem, novamente, só com água.</p>
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Trincha</p> <p>Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 demão de primário ISOCLASSIC sem diluição.</p> <p>Tempo de secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ao tacto: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. - Para aplicação do acabamento: aguardar cerca de 2 - 3 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento. <p>Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	10 - 12 m ² / Litro, dependendo das condições do substrato.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	5 e 15 Litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

**PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC - VIP 134 08.2
29-09-2008 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES