

Esmalte aquoso para madeira e metal
SMP ACQUA - Nº1 em Lacagem
 074- Brilhante 076- Fosco

DESCRIÇÃO	Esmalte de elevada qualidade, baseado em emulsões alquídicas especiais, pigmentado com dióxido de titânio rutilo resistente à luz e à intempérie.
UTILIZAÇÃO	Indicado para todos os trabalhos de decoração no interior e exterior, sobre superfícies de madeira ou ferro (adequadamente preparadas), portas, persianas, janelas, móveis, grades, etc.
PROPRIEDADES	Excelente lacagem e poder enchedor Boa retenção de brilho Toque suave Baixo odor Boa opacidade
COR(ES)	O SMP ACQUA brilhante foi eleito pelos consumidores "PRODUTO DO ANO 2015". Branco e milhares de cores claras, médias e fortes disponíveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer (bases 1000, 4000 e 6000). No caso do acabamento brilhante, as cores verde garrafa, preto e chocolate encontram-se igualmente disponíveis como cores prontas.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Brilhante (074-) Fosco (076-) Densidade : Brilhante = 1.31 ± 0.03 (a); Fosco = 1.37 ± 0.03 (a) Viscosidade : 110- 125 KU/25°C (a) Ponto de inflamação : > 100°C COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/d): 130 g/l (2010). Este produto contém no máx. 129 g/l COV. Classificação "Qualidade do ar interior" segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis) - A+.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	MADEIRA Lixagem - Aconselha-se a lixagem com lixa fina. Imunização - É aconselhável um tratamento prévio da madeira virgem com Imunizador Incolor Cuprinol , 030-0004, deixando secar durante 4 dias. Primário /Subcapa - Primário /Subcapa Acrílica , 020-0001; Subcapa Universal , 034- Betume - Betume Acrílico , 020-1001, que deverá ser devidamente lixado. SUPERFÍCIES METÁLICAS Remoção da ferrugem - É indispensável eliminar totalmente a ferrugem antes da aplicação dos primários anticorrosivos. Para auxiliar a remover a ferrugem, recomenda-se o Removedor de Ferrugem , 928-0010/11. Primários a) Para metais ferrosos - Primalac , 020-011X.; Robbifer de Secagem Rápida , 021-028X. b) Para metais não ferrosos - Primalac , 020-011X.; Todo Terreno , 021-030X. Repintura Pintura em bom estado - É suficiente proceder-se à limpeza e desengorduramento com

Robbilava Universal, 909-000X, diluído à razão de uma colher de sopa para um litro de água, seguida de uma passagem de lixa fina, antes da aplicação do esmalte.

Pintura em mau estado - Proceder-se à decapagem de toda a pintura com **Decapante**, 928-000X, usando betumadeira e protegendo as mãos com luvas de borracha. Em seguida, lava-se bem a superfície, deixa-se secar e procede-se como na pintura de raiz.

Recomendações Especiais: As superfícies a esmaltar devem estar bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas. Antes de se proceder à esmaltagem, é recomendável a aplicação de uma subcapa à cor aproximada do acabamento, que deverá ser devidamente lixada.

APLICAÇÃO	<p>Ferramentas : Trincha , rolo de esmalte ou pistola.</p> <p>Diluição e nº de demãos : 2 demãos diluídas com o a 5%, em volume, de água.</p> <p>Tempo de secagem : Ao tacto: 2 a 3 horas. Para demãos seguintes: 8 a 16 horas. Para utilização / manuseamento: 4 a 8 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p>Lavagem da ferramenta : Com água.</p>
RENDIMENTO	12 a 14 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>*O produto não deverá ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>* Sempre que possível, e particularmente em superfícies de grande dimensão, é aconselhável a aplicação com rolos especiais para esmalte e verniz, mas também se pode utilizar a trincha.</p> <p>* A secagem dos produtos é muito influenciada pela temperatura e humidade ambiente , não se aconselhando a sua aplicação em tempo muito frio ou muito húmido .</p> <p>* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>

ESQUEMA(S) DE PINTURA

I - ESMALTAGEM DE MADEIRAS

TIPO DE OPERAÇÃO	ESMALTAGEM DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 928-000X
LIMPEZA	-	Robbilava Universal 909-000X (se necessário)	-
IMUNIZAÇÃO	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004	-	Imunizador Incolor Cuprinol 030-0004
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
PRIMÁRIO /SUBCAPA (lixagem)	Primário /Subcapa Acrílica 020-0001 Subcapa Universal 034-	-	Primário /Subcapa Acrílica 020-0001 Subcapa Universal 034-
BETUME (lixagem)	Betume Acrílico 020-1001	-	Betume Acrílico 020-1001
ACABAMENTO		SMP ACQUA Brilhante 074- Fosco 076-	

II - SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ		REPINTURA	
	Com ferrugem	Sem ferrugem	Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	-	Decapante 928-000X
REMOÇÃO DA FERRUGEM	Removedor de Ferrugem 928-0010/11	-	-	Removedor de Ferrugem 928-0010/11
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X	Diluyente Sintético 927-000X	Robbilava Universal 909-000X (se necessário)	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011X Robbifer SR 021-028X	Primalac 020-011X Robbifer SR 021-028X	-	Primalac 020-011X Robbifer SR 021-028X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP ACQUA Brilhante 074- Fosco 076-			

III - SUPERFÍCIES METÁLICAS NÃO FERROSAS

TIPO DE OPERAÇÃO	PINTURA DE RAIZ	REPINTURA	
		Esmalte em bom estado	Esmalte em mau estado
DECAPAGEM	-	-	Decapante 928-000X
LIXAGEM	Lixa Fina	Lixa Fina	Lixa Fina
DESENGOR - DURAMENTO	Diluyente Sintético 927-000X	Robbilava Universal 909-000X (se necessário)	Diluyente Sintético 927-000X
PRIMÁRIO (lixagem)	Primalac 020-011X Todo Terreno 021-030X	-	Primalac 020-011X Todo Terreno 021-030X
SUBCAPA (lixagem)	Subcapa Universal 034-	-	Subcapa Universal 034-
ACABAMENTO	SMP ACQUA Brilhante 074- Fosco 076-		

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

(a) - Valores do branco.

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

