



PRESS

TINTA PLÁSTICA

tintas  Europa

Zona Industrial Freixo
Apartado 7
5070 - 552 Alijó
Portugal
T/ +351 259 910 200
F/ +351 259 910 251
geral@tintaseuropa.com

www.tintaseuropa.com


Nº AZUL/ 808 200 674



Europáfrica
Indústria e Comércio
Rua Comandante Kwenha
263-277 Luanda
Angola
T/ +244 222 392 729
F/ +244 222 391 640
luandaloja@tintaseuropafrica.com

Press é uma tinta aquosa mate lisa, adequada para aplicação interior.


Boa opacidade
Boa aplicabilidade
Rápida secagem



Azul Céu C304



Verde Relva E416



Amêndoa A120




Baunilha A109




Ocre Douro E109



Feldspato B104




Argila C204



Rosa Imperial A221




Almagre E204



Rosa Antigo C210



Cinza Pardo B504



Prata A509

700 Branco

As cores exibidas obedecem aos nossos padrões com a maior precisão possível.

Pequenas variações são contudo inevitáveis. Deve fazer-se um exame da cor antes da sua aplicação

Demãos: 2 a 3

Rendimento: 8-12 m²/lt

Seco (23°): 1h

Intervalo Demãos: 3-4 horas (aprox.)

Condições de Aplicação:

Temperatura $\geq 10^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa $\leq 80\%$

Temperatura do suporte 2 a 3°C

acima da temperatura do ponto de orvalho

Superfícies novas:

- Estuque e gesso projectado - aplicar uma demão de Isoprím
- Suportes friáveis e pulverulentos - Escovar e aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer incolor
- Superfícies muito alcalinas - aplicar uma demão de Imperprimer

Repinturas

- Remover a tinta velha ou mal aderente escovando. Regularizar com Mastek Fino ou Eurotek. Aplicar uma demão de Isoprím

Superfícies Caídas

- Remover a cal por escovagem. Aplicar uma demão de Isolacril ou Imperprimer Incolor



Água:

0-5%*

5-10%*

10-15%*

*Os valores apontados são teóricos, podem sofrer alterações dependendo da porosidade e rugosidade do substrato, e do material de aplicação.

O suporte deve apresentar-se seco e firme, isento de poeira, gorduras e quaisquer outros contaminantes.

Regularizar fendas, fissuras ou outros defeitos com massa de enchimento apropriada (Eurotek ou Mastek Fino), de seguida proceder a lixagem.

Contaminações com fungos ou algas devem ser tratadas com Solução Antifúngos. Manchas secas de humidade, fumo ou nicotina, devem ser seladas com uma ou duas demãos de Magicprimer.